

LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- 1 Camada protetora PROTECTION PLUS tratamento anti-manchas e prot. UV
PROTECTION PLUS Protective layer anti-stain treatment and UV protection
Couche de protection PROTECTION PLUS traitement anti-taches et protection UV
- 2 Camada de desgaste - 0,7 mm
Clear wear layer - 0,7 mm
Couche d'usure - 0,7 mm
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição
HD design print layer
Couche d'impression HD
- 4 Núcleo rígido do SPC (sem orto-ftalato)
Rigid SPC Core (Ortho-phthalates)
Noyau CPS rigide (sans ortho-phthalate)
- 5 Tela de IXPE 1,5 mm
1,5 mm IXPE underlay
Sous-couche IXPE 1.5 mm





Tabela técnica | Technical table | Table technique

DIMENSÃO Size Dimension (mm)	ESPESSURA Thickness Épaisseur (mm)	PCS / CAIXA PCS / Boxes PCS / Boîtes	CAIXA Box Boîte (m²)	CAIXA Box Boîte (Kgs)	CAMADA DE DESGASTE Wear layer Couche d'usure (mm)	CAIXA/PALETE Boxes/Pallet Boîtes/Palette	PALETE Pallet / Palette (m²)
875 x 127	6,5 1,5 Tela Underlay Sous-couche	16	1,7728	18	0,7	60	106,68

TESTE DE DESEMPENHO ITEM TEST / TESTS DE PERFOR		NORMAS STANDARDS / NORMES	RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
Tipo de Bisel Bevel Type Type de biseau			Micro Bisel Micro Bevel Micro Biseau
Camada de desgaste Wear layer / Couche d'usure			0,7 mm
Nível de Uso Usage Level Niveau d'utilisation		EN 685	23/33/42
Estabilidade Dimensional Dimensional stability Stabilité dimensionnelle		ISO 23999:2018	Dir. X = 0.00% Dir. Y = 0,05
Ondulação Curling Gondolage		ISO 23999:2018	0.00%
Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion		EN 660-2	Classe / Class P
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion		EN 13329:2016 Annex E	AC5
Resistência ao fogo Fire resistance Résistance au feu		EN 13501-1	Bfl-s1
Qualidade do ar interior Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		ISO 16000	A+
COV (Composto orgânico Volátil) VOC (Volatile Organic Compounds)		FloorScore	Aprovado Approved Approuvé
Metais pesados Soluble heavy metal Métaux lourds		ASTM F963-11	Aprovado Approved Approuvé
Isolamento ao ruído de impacto Impact noise insulation Isolation contre le bruit d'impact		ISO 10140-3:2010	21dB
Indentação Residual Residual Indentation Indentation résiduelle		ASTM F1914-07 ASTM F1700-13a	0,1%
Resistência à carga estática Static load resistance Résistance à la charge statique		ASTM F970-15	0 mm
Emissão de formaldeído Formaldehyde Emission Emission de formaldéhyde		EN 717-1	E0
Tipo de Clique Click Type Type de clic			Uniclic 4 lados 4 sides 4 côtés
Absorção após submersão em água Absorption after submersion in water Absorption après immersion dans l'eau		EN 16511	0%
Resistência à exposição ao calor a 80°C / 180°F Heat exposure resistance 80°C / 180°F Résistance à l'exposition à la chaleur à 80°C / 180°F		ASTM 1700	Aprovado Approved Approuvé
TOLERÂNCIAS: Tolerances: Tolérances:	Espessura Thickness Épaisseur		+/-0,2mm
	Largura Width Largeur		+/-0,1mm
	Comprimento Length Longueur		+/-0,5mm
NÚCLEO: Core: Noyau:	Tipo de Núcleo Core Type Type de noyau		60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros 60% Stone dust + 20% PVC + 20% others 60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres
	Espessura Thickness Épaisseur		4,3 mm
	Densidade Density Densité		≥ 2000Kg/m³
TELA DE ISOLAMENTO Isolation Underlay Sous-couche	Tipo Type		IXPE
	Densidade Density Densité		132 Kg/m³
	Espessura Thickness Épaisseur		1,5 mm

(PT) Consulte as condições gerais de garantia em [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
A cor e padrão dos pavimentos pode variar para o produto original.

(EN) Please check the general guarantee conditions on [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

(FR) Consultez les conditions générales de garantie [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier du produit original

